



# IZONIL EXTRA

## TECHNISCHES DATENBLATT



### AUSSEHEN / FARBE

Pulver / grau

### VERPACKUNG

25 kg

### KOMPOSITION

**IZONIL** Zusatz

Portland Zement

Quarzsand

### MISCHZEIT / BATCH

Standard / abhängig von trockener Mischung Technologie

### HALTBARKEIT

Mindestens 18 Monate

### EINDRINGTIEFE UNTER DEM WASSERDRUCK

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

### WASSERDAMPF - DURCHLÄSSIGKEIT Koeffizient

12.40

### DRUCKFESTIGKEIT

19.8 N / mm<sup>2</sup> EN 998-1 CS IV

### DICHTE DES TROCKENEN PUTZES

1130 kg / m<sup>3</sup>

## ANWENDUNG

**1 Schicht von 5 mm**

## VERBRAUCH

**1 m<sup>2</sup> = 7.1 kg VON TROCKENPUTZ @ 5 mm Schicht**  
**25 kg = 3.5 m<sup>2</sup> VON TROCKENPUTZ @ 5 mm Schicht**

## MISCHVERHÄLTNISS

**0.25 - 0.26 Liter von klarem Wasser / 1 kg von Putz**  
**6.2 - 6.5 Liter von klarem Wasser / 25 kg von Putz**

## WICHTIGE NOTIZ

**Fügen Sie immer zuerst Wasser**

## MISCHZEIT

**Hand mixer: 5 Minutes Mix, 5 Minutes ruhen,  
1 Minute mehr Mix**  
**Fallmischer: 10 Minutes**

## VERARBEITBARKEIT

**3 - 4 Stunden**

## GLASFASERNETZ

**Empfohl 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m<sup>2</sup>**

## ANTRAG

**Manuelle / Maschinelle Pumpe**

## ANWENDBARE OBERFLÄCHE

**Glatte Betonwände**  
**Betonplatte**

## GEBIETE

**Glatte Betonwände**  
**Bäden / Toiletten - Boden**  
**Dächer / Terrassen / Balcone**  
**Kellern / Soutterrein / Tiefgaragen**

