



IZONIL HARD

TECHNISCHES DATENBLATT



AUSSEHEN / FARBE

Pulver / grau

VERPACKUNG

40 kg

KOMPOSITION

IZONIL Zusatz

Portland Zement

Quarzsand

MISCHZEIT / BATCH

Standard / abhängig von trockener Mischung Technologie

HALTBARKEIT

Mindestens 18 Monate

EINDRINGTIEFE UNTER DEM WASSERDRUCK

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

WASSERDAMPF - DURCHLÄSSIGKEIT Koeffizient

12.40 EN 998-1

DRUCKFESTIGKEIT

3.40 N / mm² EN 998-1 CS II

BIEGEFESTIGKEIT

1.60 N / mm² EN 998-1

DICHTE DES TROCKENEN PUTZES

1680 kg / m³

ANWENDUNG

1 Schicht von 10 - 20 mm

VERBRAUCH

1 m² = 12 kg VON TROCKENPUTZ @ 10 mm Schicht

40 kg = 3.2 m² VON TROCKENPUTZ @ 10 mm Schicht

MISCHVERHÄLTNISS

0.16 - 0.18 Liter von klarem Wasser / 1 kg von Putz

6.4 - 7.2 Liter von klarem Wasser / 40 kg von Putz

WICHTIGE NOTIZ

Fügen Sie immer zuerst Wasser

MISCHZEIT

Hand mixer: 5 Minutes Mix, 5 Minutes ruhen,
1 Minute mehr Mix

Fallmischer: 10 Minutes

VERARBEITBARKEIT

3 - 4 Stunden

GLASFASERNETZ

Empfohl 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

ANTRAG

Manuelle / Maschinelle Pumpe

ANWENDBARE OBERFLÄCHE

Ziegel / AAC Blöcke / Blöcke aus Leichtbeton
Betonplatte

GEBIETE

Aussen / Innenwände

Bäder / Toiletten

Dächer / Terrassen / Balcone

Kellern / Souterrein

