



IZONIL PLUS

TECHNISCHES DATENBLATT



AUSSEHEN / FARBE

Pulver / grau

VERPACKUNG

25 kg

KOMPOSITION

IZONIL Zusatz

Portland Zement

MISCHZEIT / BATCH

Standard / abhängig von trockener Mischung Technologie

HALTBARKEIT

Mindestens 18 Monate

EINDRINGTIEFE UNTER DEM WASSERDRUCK

< 1 mm / 5 BARS EN 12390-8

WASSERDAMPF - DURCHLÄSSIGKEIT Koeffizient

12.40

DRUCKFESTIGKEIT

34.6 N / mm² EN 998-1 CS IV

BIEGEFESTIGKEIT

5.50 N / mm² EN 998-1

DICHTE DES TROCKENEN PUTZES

920 kg / m³

ANWENDUNG

1 Schicht von 4 - 5 mm

VERBRAUCH

1 m² = 5.6 kg VON TROCKENPUTZ @ 5 mm Schicht

25 kg = 4.5 m² VON TROCKENPUTZ @ 5 mm Schicht

MISCHVERHÄLTNISS

0.40 - 0.44 Liter von klarem Wasser / 1 kg von Putz

10 - 11 Liter von klarem Wasser / 25 kg von Putz

WICHTIGE NOTIZ

Fügen Sie immer zuerst Wasser

MISCHZEIT

**Hand mixer: 5 Minutes Mix, 5 Minutes ruhen,
1 Minute mehr Mix**

Fallmischer: 10 Minutes

VERARBEITBARKEIT

3 - 4 Stunden

GLASFASERNETZ

Empfohl 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

ANTRAG

Manuelle / Maschinelle Pumpe

ANWENDBARE OBERFLÄCHE

Glatte Betonwände

Betonplatte

GEBIETE

Glatte Betonwände

Bäden / Toiletten - Boden

Dächer / Terrassen / Balcone

Kellern / Souterrain / Tiefgaragen

