



IZONIL EXTRA

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR	Polvo / gris
EMBALAJE	25 kg
COMPOSICIÓN	IZONIL Aditivo cemento Portland arena de sílice
TIEMPO DE MEZCLA / LOTE	Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco
VIDA ÚTIL	Mínimo 18 meses
PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO PRESIÓN DE AGUA	< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA	12.40
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	19.8 N / mm ² EN 998-1 CS IV
DENSIDAD DE MORTERO SECO	1130 kg / m ³

APLICACIÓN

Una capa de 5 mm

COBERTURA

1 m² = 7.1 kg DE REVOCO SECO @ capa de 5 mm

25 kg = 3.5 m² DE REVOCO SECO @ capa de 5 mm

PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.25 - 0.26 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

6.2 - 6.5 litros de agua limpia / 25 kg de revoco seco

NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar agua primero

TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: 5 minutos mezclar,

5 minutos de descanso, 1 minuto mas mezclar

Mezclador de gravedad: 10 minutos

TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

APLICACIÓN

Manual / Bomba de maquina

SUPERFICIE APLICABLE

Paredes de hormigón liso

Losa de hormigón

AREAS

Paredes de hormigón liso

Baños / aseos - piso

Techos / terrazas / balcones

Sotanos / bodegas / garages subterranos

