



IZONIL LIGHT

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR

Polvo / gris

EMBALAJE

25 kg

COMPOSICIÓN

IZONIL Aditivo

cemento Portland

arena de sílice

TIEMPO DE MEZCLA / LOTE

Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco

VIDA ÚTIL

Mínimo 18 meses

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO DE LLUVIA FUERTE

< 1 mm / 1 BAR

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA

12.36

EN 998-1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

1.90 N / mm²

EN 998-1 CS II

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

0.90 N / mm²

EN 998-1

DENSIDAD DE MORTERO SECO

1450 kg / m³

APLICACIÓN

Una capa de 10 - 20 mm

COBERTURA

1 m² = 12 kg DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

25 kg = 2 m² of DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.15 - 0.16 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

3.7 - 4.0 litros de agua limpia / 40 kg de revoco seco

NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar agua primero

TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: 5 minutos mezclar,

5 minutos de descanso, 1 minuto mas mezclar

Mezclador de gravedad: 10 minutos

TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

APLICACIÓN

Manual / Bomba de maquina

SUPERFICIE APLICABLE

Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero

AREAS

Paredes interiores / exteriores

Baños / aseos - paredes

