



IZONIL SEMI PRODUCT 60

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR

Polvo / gris

EMBALAJE

25 kg

COMPOSICIÓN

IZONIL Aditivo
cemento Portland

MATERIAL ADICIONAL

Mezclado con 60 kg de arena de construcción

TIEMPO DE MEZCLA / LOTE

Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco

VIDA ÚTIL

Mínimo 18 meses

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO LLUVIA FUERTE

< 2 mm

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA

12 - 13

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

6 - 8 N / mm²

APLICACIÓN

Una capa de 20 mm

COBERTURA

1 m² = 25 kg DE REVOCO SECO @ capa de 20 mm

85 kg = 3.4 m² DE REVOCO SECO @ capa de 20 mm

PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.12 - 0.15 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

10 - 13 litros de agua limpia / 85 kg de revoco seco

NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar agua primero

TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: NO RECOMENDADO

Mezclador de gravedad: 10 minutos

NOTA IMPORTANTE

Arena tiene que ser tamizada

TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

APLICACIÓN

Manual

SUPERFICIE APLICABLE

Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero

Losas de hormigón

Paredes interiores / exteriores

Techos / terrazas / balcones

Baños / aseos

AREAS

**IZO
NIL**[®]
www.izonil.eu

