



IZONIL SEMI PRODUCT 80

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR

Polvo / gris

EMBALAJE

25 kg

COMPOSICIÓN

IZONIL Aditivo

cemento Portland

MATERIAL ADICIONAL

Mezclado con 80 kg de arena de construcción

TIEMPO DE MEZCLA / LOTE

Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco

VIDA ÚTIL

Mínimo 18 meses

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO LLUVIA FUERTE

< 2 mm

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA

12 - 13

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

6 - 8 N / mm²

APLICACIÓN

Una capa de 10 - 20 mm

COBERTURA

1 m² = 12.5 kg DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

105 kg = 8.4 m² DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.11 - 0.14 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

12 - 15 litros de agua limpia / 105 kg de revoco seco

NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar agua primero

TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: **NO RECOMENDADO**

Mezclador de gravedad: 10 minutos

NOTA IMPORTANTE

Arena tiene que ser tamizada

TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

APLICACIÓN

Manual

SUPERFICIE APLICABLE

Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero

AREAS

Paredes interiores / exteriores

Baños / aseos - paredes

