



REDLION SEMI PRODUCT 150

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR

Polvo / gris

EMBALAJE

25 kg

COMPOSICIÓN

IZONIL Aditivo

cemento Portland

MATERIAL ADICIONAL

Mezclado con 80 kg de arena de construcción y 25 kg de cemento portland en el sitio

TIEMPO DE MEZCLA / LOTE

Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco

VIDA ÚTIL

Mínimo 18 meses

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO LLUVIA FUERTE

Mejora capacidad de impermeabilidad

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA

12 - 13

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

6 - 8 N / mm²

APLICACIÓN	Una capa de 10 - 20 mm
COBERTURA	1 m² = 12.5 kg DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm 200 kg = 16 m² DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm
PROPORCIÓN DE MEZCLA	0.11 - 0.14 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco 23 - 29 litros de agua limpia / 200 kg de revoco seco
NOTA IMPORTANTE	Siempre agregar aqua primero
TIEMPO DE MEZCLA	Mezclador de mano: NO RECOMENDADO Mezclador de gravedad: 10 minutos
NOTA IMPORTANTE	Arena tiene que ser tamizada
TRABAJABILIDAD	3 - 4 horas
MALLA DE FIBRA	Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²
APLICACIÓN	Manual
SUPERFICIE APLICABLE	Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero
AREAS	Paredes interiores / exteriores

