



REDLION SEMI PRODUCT 80

FICHA TÉCNICA



ASPECTO / COLOR

Polvo / gris

EMBALAJE

25 kg

COMPOSICIÓN

IZONIL Aditivo

cemento Portland

MATERIAL ADICIONAL

Mezclado con 80 kg de arena de construcción

TIEMPO DE MEZCLA / LOTE

Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco

VIDA ÚTIL

Mínimo 18 meses

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO LLUVIA FUERTE

Mejora capacidad
de impermeabilidad

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA

12 - 13

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

6 - 8 N / mm²

APLICACIÓN

Una capa de 10 - 20 mm

COBERTURA

1 m² = 12.5 kg DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

105 kg = 8.4 m² DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.11 - 0.14 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

12 - 15 litros de agua limpia / 105 kg de revoco seco

NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar aqua primero

TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: **NO RECOMENDADO**

Mezclador de gravedad: **10 minutos**

NOTA IMPORTANTE

Arena tiene que ser tamizada

TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

APLICACIÓN

Manual

SUPERFICIE APLICABLE

Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero

AREAS

Paredes interiores / exteriores

