



# REDLION UNIVERSAL

## FICHA TÉCNICA



<b>ASPECTO / COLOR</b>	Polvo / gris
<b>EMBALAJE</b>	25 kg
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>IZONIL</b> Aditivo cemento Portland arena de sílice
<b>TIEMPO DE MEZCLA / LOTE</b>	Éstandar / depende de la tecnología de mezcla en seco
<b>VIDA ÚTIL</b>	Mínimo 18 meses
<b>PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN BAJO DE LLUVIA FUERTE</b>	Mejora capacidad de impermeabilidad
<b>COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DE VAPOUR DE AGUA</b>	12.36 EN 998-1
<b>RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN</b>	7.10 N / mm <sup>2</sup> EN 998-1 CS II
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	2.20 N / mm <sup>2</sup> EN 998-1
<b>DENSIDAD DE MORTERO SECO</b>	1730 kg / m <sup>3</sup>

## APLICACIÓN

Una capa de 10 - 20 mm

## COBERTURA

1 m<sup>2</sup> = 12 kg DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

25 kg = 2 m<sup>2</sup> of DE REVOCO SECO @ capa de 10 mm

## PROPORCIÓN DE MEZCLA

0.15 - 0.16 litros de agua limpia / 1 kg de revoco seco

3.7 - 4.0 litros de agua limpia / 40 kg de revoco seco

## NOTA IMPORTANTE

Siempre agregar aqua primero

## TIEMPO DE MEZCLA

Mezclador de mano: 5 minutos mezclar,

5 minutos de descanso, 1 minuto mas mezclar

Mezclador de gravedad: 10 minutos

## TRABAJABILIDAD

3 - 4 horas

## MALLA DE FIBRA

Recomendado 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m<sup>2</sup>

## APLICACIÓN

Manual / Bomba de maquina

## SUPERFICIE APLICABLE

Ladrillo / AAC bloques / bloques de hormigón ligero

## AREAS

Paredes interiores / exteriores

