



IZONIL EXTRA

TECHNICKÝ LIST



VZHĽAD - FARBA

Prášok / sivý

BALENIE

25 kg

ZLOŽENIE

IZONIL Prísada

Portlandský cement

Kremičitý piesok

MIXOVACÍ ČAS / VÁRKA

Štandardný / závisí od mixovacej technológie

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 18 mesiacov

HĽBKA PRIENIKU VODY PRI VODNOM TLAKU

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI VODNEJ PARY

12.40 EN 998-1

PEVNOSŤ V TLAKU

19.8 N / mm² EN 998-1 CS IV

HUSTOTA SUCHÉJ OMIETKY

1130 kg / m³

APLIKAČNÁ VRSTVA

Jedna vrstva 5 mm

POKRYTIE

1 m² = 7.1 kg suchej omietky pri 5 mm vrstve

25 kg = 3.5 m² suchej omietky pri 5 mm vrstve

POMER VODY

0.25 - 0.26 litra čistej vody / 1 kg suchej omietky

6.2 - 6.5 litra čistej vody / 25 kg suchej omietky

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Voda sa vždy pridáva ako prvá

MIXOVACÍ ČAS

**Ručný mixér: 5 minút miešať, 5 minút počkať,
1 minútu znovu miešať**

Miešačka: 10 minút

SPRACOVATEĽNOSŤ

3 - 4 hodiny

SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA

Odporúča sa použiť 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

SPÔSOB APLIKÁCIE

Manuálne / pumpou

POVRCH APLIKÁCIE

Hladké betónové steny

Betónova doska

MIESTA POUŽITIA

Kúpeľne / toalety - podlahy

Strechy / terasy / balkóny

Suterény / pivnice

Podzemné garáže

