



IZONIL HARD

TECHNICKÝ LIST



VZHĽAD - FARBA

Prášok / sivý

BALENIE

40 kg

ZLOŽENIE

IZONIL Prísada

Portlandský cement

Kremičitý piesok

MIXOVACÍ ČAS / VÁRKA

Štandardný / závisí od mixovacej technológie

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 18 mesiacov

HĽBKA PRIENIKU VODY PRI VODNOM TLAKU

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI VODNEJ PARY

12.40 EN 998-1

PEVNOSŤ V TLAKU

3.40 N / mm² EN 998-1 CS II

PEVNOSŤ V OHYBE

1.60 N / mm² EN 998-1

HUSTOTA SUCHEJ OMIETKY

1680 kg / m³

APLIKAČNÁ VRSTVA

Jedna vrstva 10 – 20 mm

POKRYTIE

1 m² = 12 kg suchej omietky pri 10 mm vrstve
40 kg = 3.2 m² suchej omietky pri 10 mm vrstve

POMER VODY

0.16 - 0.18 litra čistej vody / 1 kg suchej omietky
6.4 - 7.2 litra čistej vody / 40 kg suchej omietky

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Voda sa vždy pridáva ako prvá

MIXOVACÍ ČAS

Ručný mixér: 5 minút miešať, 5 minút počkať,
1 minútu znovu miešať

Miešačka: 10 minút

SPRACOVATEĽNOSŤ

3 - 4 hodiny

SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA

Odporúča sa použiť 5 mm x 5 mm, 140 - 145 g / m²

SPÔSOB APLIKÁCIE

Manuálne / pumpou

POVRCH APLIKÁCIE

Tehly / AAC bloky / Bloky z pórobetónu
Betónova doska

MIESTA POUŽITIA

Interiérové steny / exteriérové steny
Kúpeľne / toalety
Strechy / terasy / balkóny
Suterény / pivnice

